

FÉNIX tu entrada a la economía circular.

Es un aditivo para la fabricación de mezclas asfálticas en frío para bacheo con hasta **100% RAP**. Reactiva el asfalto envejecido de la mezcla vieja regresándole algunas de sus propiedades como flexibilidad y adhesividad, permitiendo que al incorporarse adecuadamente pueda tomar cohesión al reparar un bache. Debe incorporarse “vía seca” sobre el RAP durante el mezclado, hace posible fabricar mezcla asfáltica reciclada para bacheo a temperaturas entre 70 y 100°C. Es un producto doblemente ecológico porque además de permitir la revalorización y aprovechamiento del RAP, **la emisión de compuestos volátiles es mínima en el rango de temperaturas recomendadas**, reduciendo de manera importante la emisión de **gases de efecto invernadero** durante la producción, tendido y el curado de la mezcla. Con el tiempo permite a la mezcla alcanzar cohesión para resistir el paso del tráfico.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto a 25°C	Líquido viscoso
Color	Negro*
Olor	Hidrocarburo

* El color puede variar dependiendo de la luz y la perspectiva.

Nota: Las características son típicas, estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto. Durante el almacenamiento y debido al tiempo y temperatura el producto puede aumentar su viscosidad o “gelar”, puede regresar a su consistencia suministrando un poco de calor (50°C, aproximadamente). Este cambio se presenta sin que se vea afectado el desempeño del producto. En caso de almacenar en tanque se recomienda que cuente con sistema de calentamiento. La agitación también ayuda a disminuir el estado de gelación.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES
4-DT-XX Ver.00

Versión: 00

1/2

SÚRFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235
Zapopan, Jal. México
Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758
Lada sin costo: 01800.024.7873
ventas@surfax.com.mx / www.surfax.com.mx

TRA: Mientras no cambie de versión
TRAM: 3 años

PRESENTACIÓN

FÉNIX se suministra en tambores metálicos con 170 Kg. Netos.

FORMULACIÓN TÍPICA.

Cantidades para una tonelada de mezcla (aprox.)		
Material	Cantidad (%)	Cantidad (kg)
RAP	100	1000
FÉNIX	3 - 5	30 - 50

Esta formulación es una recomendación y basada en la granulometría recomendada por Súrfax para mezclas de bacheo, es necesario realizar pruebas de laboratorio para determinar la formulación específica.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD (Para mayores referencias solicite MSDS FÉNIX)

Puede provocar irritación ligera por esto debe evitarse todo contacto con la piel y ojos, también debe protegerse la ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar con abundantes agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante agua corriente y consiga atención medica inmediatamente.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con agua y jabón o de ser posible desecharla.

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata a la persona.

Las opiniones expresadas, son las de expertos de SURFAX SA DE CV y creemos que la información es correcta, en la fecha de expedición siendo que el uso de esta información y opiniones, no están bajo el control de SURFAX SA DE CV, es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES
4-DT-XX Ver.00

Ultima actualización mayo de 2024

Versión: 00

2/2

SÚRFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235
Zapopan, Jal. México
Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758
Lada sin costo: 01800.024.7873
ventas@surfax.com.mx / www.surfax.com.mx

TRA: Mientras no cambie de versión

TRAM: 3 años