

El **SURFAX AS-500** es un excelente aditivo promotor de adherencia para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente o en frío con asfaltos rebajados. El producto tal cual se presenta se puede incorporar al asfalto en los diferentes tipos de plantas de mezcla en caliente para su empleo como un excelente aditivo promotor de adherencia en la unión asfalto-agregado.

Es un producto seguro de utilizar debido a su elevado punto de flama.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Líquido viscoso
Color	Ámbar a Oscuro
Olor	Amoniaca
Punto de flama	> 150°C

Nota: Las características son típicas, estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto

PRESENTACIÓN

El **SURFAX AS-500** se suministra en tambores metálicos con 200 Kg. Netos.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenar a la sombra, libre de lluvia y humedad, mantener siempre cerrado el envase.

RECOMENDACIONES DE USO

Se puede adicionar al asfalto o rebajado asfáltico en la línea de inyección del tambor mezclador de la planta de mezcla. También se puede mezclar con el asfalto en tanque con agitación. Evitar calentar por encima de 80 C el producto dentro del envase.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

4-DT-XX Ver.00

Versión: 00

1/2

SURFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235

Zapopan, Jal. México

Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758

Lada sin costo: 01800.024.7873

ventas@surfax.com.mx / www.surfax.com.mx

TRA: Mientras no cambie de versión

TRAM: 3 años

FORMULACIÓN TÍPICA

Se dosifica regularmente entre 0.5 y 1.5 % respecto al peso de asfalto. Sin embargo es altamente recomendable realizar un estudio con el agregado particular para determinar la mejor dosificación en cuanto a costo – beneficio.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD (Para mayores referencias solicite MSDS SURFAX AS 500)

El **SURFAX AS 500** es un producto cáustico que provoca irritación de la piel y puede producir quemaduras, por esto debe evitarse todo contacto con piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar inmediatamente con una solución de ácido acético al 5% o vinagre seguido por un lavado abundante con agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con una solución de ácido bórico al 2% y acudir de inmediato al médico.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con vinagre antes de ser usada nuevamente.

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima.

Las opiniones expresadas, son las de expertos de SURFAX SA DE CV y creemos que la información es correcta, en la fecha de expedición siendo que el uso de esta información y opiniones, no están bajo el control de SURFAX SA DE CV, es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.

Ultima actualización Julio de 2024

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

4-DT-XX Ver.00

Versión: 00

2/2

SURFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235

Zapopan, Jal. México

Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758

Lada sin costo: 01800.024.7873

ventas@surfex.com.mx / www.surfex.com.mx

TRA: Mientras no cambie de versión

TRAM: 3 años