

El **SÚRFAX CRVDT** es un emulsificante catiónico para la producción de emulsiones asfálticas de rompimiento rápido de alta viscosidad. Estas emulsiones cumplen los requisitos de una emulsión de rompimiento rápido para su uso en riegos de liga, riegos de sello con gravilla, entre otros tratamientos superficiales.

Dada su versatilidad se puede trabajar con pH entre 3.0 y 1.5 con diferentes porcentajes de cemento asfáltico, siendo la dosificación típica de 3 kg/ton, se recomienda determinar la dosificación a emplear mediante pruebas de laboratorio.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto a 25°C	Pasta suave
Color	Clara
Olor	Amoniacal

Nota: Las características son típicas, estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

PRESENTACIÓN

El **SÚRFAX CRVDT** se suministra en tambores metálicos con 165 Kg. Netos.

FORMULACIÓN TÍPICA POR TONELADA DE EMULSIÓN

	Rápido
Solución Jabonosa	340 – 400 Kg.
Asfalto	660 – 600 Kg.
SÚRFAX CRVDT	3 Kg.
pH de solución Jabonosa	3.0 – 1.5
Ácido Clorhídrico	c.b.p. pH requerido

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SÚRFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SÚRFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

4-DT-XX Ver.00

Versión: 00

1/2

SÚRFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235
Zapopan, Jal. México
Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758
Lada sin costo: 01800.024.7873
ventas@SÚRFAX.com.mx / www.SÚRFAX.com.mx

TRA: Mientras no cambie de versión
TRAM: 3 años

Para la preparación de la solución jabonosa se recomienda calentar el agua alrededor de 40°C y acidular con HCl antes de adicionar el emulsificante. Fundir el emulsificante antes de adicionar al agua facilita la dispersión de este, fundir de preferencia a baño María.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD (Para mayores referencias solicite MSDS SÚRFAX CRVDT)

El **SÚRFAX CRVDT** es un producto cáustico que provoca irritación de la piel y puede producir quemaduras, por esto debe evitarse todo contacto con la piel ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar inmediatamente con una solución de ácido acético al 5% o vinagre seguido por un lavado abundante con agua y jabón.

Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con una solución de ácido bórico al 2% y acudir de inmediato al médico.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con vinagre antes de ser usada nuevamente.

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima.

Las opiniones expresadas, son las de expertos de SÚRFAX SA DE CV y creemos que la información es correcta, en la fecha de expedición siendo que el uso de esta información y opiniones, no están bajo el control de SÚRFAX SA DE CV, es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.

Última actualización Noviembre de 2024

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SÚRFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SÚRFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

4-DT-XX Ver.00

Versión: 00

2/2

SÚRFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235
Zapopan, Jal. México
Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758
Lada sin costo: 01800.024.7873
ventas@SÚRFAX.com.mx / www.SÚRFAX.com.mx

TRA: Mientras no cambie de versión

TRAM: 3 años