

FICHA TÉCNICA

SURFAX TB-1 es un producto diseñado y fabricado para la producción de mezclas asfálticas tibias, permite reducir la temperatura de producción y tendido de la mezcla y puede mejorar la adherencia del asfalto con agregado. Mejora considerablemente la adherencia entre el asfalto y el agregado como también permite disminuir la temperatura de producción y tendido de la mezcla asfáltica.

Ofrece mayor resistencia al ahuellamiento y mejora la manejabilidad de la mezcla asfáltica al reducir la viscosidad del asfalto y amplía la temporada de pavimentación y la distancia de transportación entre la planta de producción de mezcla y el punto de aplicación.

Ayuda a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO₂, NOX y compuestos orgánicos volátiles.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Sólido (escama)
Olor característico	Amoniacal
Color	Café oscuro

FORMULACIONES TÍPICAS ⁽¹⁾

ASFALTO	1000 kg
SURFAX TB-1	20- 30 kg

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

(1) Estas son solo formulaciones típicas por 1000 kg de asfalto. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear.

NOTA: En caso de contacto por cualquiera vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de éste producto.



Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México.
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304

SURFAX TB-1

Es un aditivo desarrollado y patentado en México, utilizado para mezclas tibias. Reduce la viscosidad del asfalto permitiendo el empleo de menores temperaturas durante la producción y el tendido de la mezcla asfáltica.

PRESENTACIÓN

Sacos con 25 kg peso neto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

RECOMENDACIONES DE USO

Agregar SURFAX TB-1 al asfalto en tanques con agitación a una temperatura mínima de 130°C el asfalto aditivado con SURFAX TB-1 se bombea a la alimentación de asfalto en el tambor mezclador de la planta de mezcla en caliente, sin necesidad de equipos adicionales o especiales.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS SURFAX TB-1)

SURFAX TB-1 es un producto cáustico que provoca irritación ligera de la piel y puede producir quemaduras, por esto debe evitarse todo contacto con la piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible y lavar con una solución de ácido acético al 5% o vinagre seguido por un lavado abundante con agua y jabón.

Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con una solución de ácido bórico al 2% y acudir de inmediato al médico.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con vinagre antes de ser usada nuevamente.



NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.