

## FICHA TÉCNICA

# SURFALFLEX C-1814

**Modificador elastomérico para asfalto tipo II (látex SBR) empleado en la fabricación de emulsiones modificados.**

**SURFALFLEX C-1814** es un modificador elastomérico tipo látex, para la fabricación de emulsiones modificadas. Mejora propiedades importantes, como son la recuperación elástica, adhesividad y susceptibilidad térmica entre otras. Aportando elasticidad, adhesividad y mayor resistencia a tratamientos superficiales como el riego de sello y riegos de liga para mezclas asfálticas especiales.

La adición del látex puede ser efectuada tanto en la solución jabonosa antes de la producción de la emulsión, como en la emulsión ya fabricada ofreciendo una gran versatilidad y facilidad en la producción de emulsiones asfálticas modificadas.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Líquido
Olor característico	Similar a pegamento blanco
Color	Blanco
Densidad	65 ± 3%

### FORMULACIONES TÍPICAS (1)

Emulsión asfáltica (65% de asfalto)	1000 kg
SURFALFLEX C-1814	30 kg

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

(1) Estas son solo formulaciones típicas por 1000 kg de emulsión a producir. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear.  
c.b.p.- cuanto basta para pH requerido

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 40.01.11.01

NOTA: En caso de contacto por cualquiera vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de éste producto.



Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México.  
ventas@surfalflex.com.mx www.surfalflex.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304

### PRESENTACIÓN

Tambores de plástico con 181.4 kg peso neto.

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado. Es susceptible de asentamientos de los sólidos en suspensión se recomienda una ligera agitación periódica.

### RECOMENDACIONES DE USO

Un equipo dosificador típico consta de: bomba de desplazamiento positivo (no de engranes), sistema de filtrado, controlador de flujo, mangueras de interconexión, y línea de descarga con conectores según se requiera:

1. Descargar al tanque de solución jabonosa.
2. Adición sobre línea de asfalto antes del molino.
3. Adición sobre línea de solución antes del molino.
4. Adición al tanque homogeneizador de emulsión.

### GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS SURFALFLEX C-1814)

SURFALFLEX C-1814 es un producto que puede provocar irritación de la piel, por esto debe evitarse todo contacto con la piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda lavar con abundante agua corriente. Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con una solución de ácido bórico al 2% y acudir de inmediato al médico.  
Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con abundante agua antes de ser usada nuevamente.

### NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SURFALFLEX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SURFALFLEX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.  
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

**CÓDIGO DE DOCUMENTO: 4-DT-12 Ver.00**