

VIATOP® PREMIUM son fibras de celulosa peletizadas con asfalto, es un producto de clase mundial, producida en Alemania por JRS (J. RETTENMAIER & SÖHNE) empresa líder a nivel mundial en la producción de fibras de celulosa.

Durante el proceso de producción del VIATOP® PREMIUM, las fibras de celulosa son revestidas con asfalto, actuando como un auxiliar en el proceso de “peletización”. Al mismo tiempo, el asfalto contenido en el “pelet” VIATOP® PREMIUM facilita la dispersión de las fibras en la mezcla asfáltica, evita que las fibras vuelen y se quemen.

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Aspecto a 25°C

Pellet

Color

Café oscuro a negro

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

### **PRESENTACIÓN**

Mega sacos de 500 kg.

### **MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

### **MEZCLAS SMA\***

Son altamente durables debido al mayor contenido de asfalto que se logra mediante la utilización de VIATOP® PREMIUM, reduciendo el escurrimiento del asfalto durante la producción y tendido de la mezcla.

La EAPA <sup>(1)</sup> ha reportado 20 años de vida útil en promedio.

\*Más información disponible sobre carpetas tipo SMA a través de su Asesor Técnico comercial.

<sup>(1)</sup> European Asphalt Paving Association. Lon Life Asphalt Pavements (EAPA 2007, pag. 23)

#### NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero esta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

\*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

### FORMULACIONES TÍPICAS\*

Material	%	Kg.
Agregado mineral	100	1000
Asfalto	6 – 7	60 - 70
VIATOP® PREMIUM	0.3 – 0.4	3 – 4

\* Estas son solo formulaciones típicas. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear.

### GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS VIATOP® PREMIUM)

VIATOP® PREMIUM es un producto que regularmente no provoca riesgos a la salud, ya que no desprende vapores ni causa reacciones al contacto con la piel, sin embargo, es recomendable lavarse las manos con agua y jabón después de tocarlo. No es tóxico, pero no es recomendable el contacto con los ojos o boca, emplear equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil. En caso de notar alguna reacción negativa buscar atención médica.

Las opiniones expresadas, son las de expertos de SURFAX SA DE CV y creemos que la información es correcta, en la fecha de expedición siendo que el uso de esta información y opiniones, no están bajo el control de SURFAX SA DE CV, es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.

Ultima actualización abril de 2024

#### NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero esta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

\*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES